

## Bundesanstalt für Straßenwesen

Bundesanstalt für Straßenwesen • Postfach 10 01 50 • 51401 Bergisch Gladbach

Swarco Limburger Lackfabrik GmbH Postfach 15 42

65574 Diez

Unser Zeichen

V4z -(EPM) 2015 1DK 08.17

Auskunft erteilt Telefon Frau Zedler

E-mail

02204 - 43-4401 epm@bast.de

Datum

19. Februar 2020

Bestätigung über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüfanlage der BASt

Prüfnummer: 2015 1DK 08.17

Das Typ II-Agglomerat-Markierungssystem aus kalthärtendem Reaktivstoff mit der oben angegebenen Prüfnummer wurde auf der Rundlaufprüfanlage der BASt nach DIN EN 13197 (Ausgabe Juli 2014) bis Verkehrsklasse P 7 (4,0. Überrollungen) geprüft und erfüllt hierfür alle Mindestanforderungen der DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009) bezüglich der verkehrstechnischen Eigenschaften.

Systembezeichnung:

Reaktive Systeme - Kaltplastik - Agglomerate f.

Sanierung

- Stoff:

Limboplast D480, Swarco Limburger Lackfabrik GmbH

1,6 kg/m<sup>2</sup>

- Nachstreumittel:

Menge:

500 g/m<sup>2</sup>, Swarco, SWARCO SOLIDPLUS 10 P21 T18

- Applikationsverfahren:

unregelmäßige Agglomerate

Eigenschaften		Anzahl der Radüberrollungen [Mio]									
		0	0,01	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	
Verschleißfestigkeit [%]		100	100	100	97	96	96	95	95	95	
Griffigkeit [SRT-Einheiten]		**)									
Nachtsichtbarkeit	trocken	444 <sup>1)</sup>	519	537	541	481	466	490	469	470	
$R_{L}[\text{mcd}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}]$	feucht, 2% Neigung	406 <sup>1)</sup>	264	234	186	143	144	113	119	116	
Tagessichtbarkeit Qd [mcd · m <sup>-2</sup> · lx <sup>-1</sup> ]		212 <sup>1)</sup>	215	220	217	204	201	204	200	202	
Normfarbwert-Koordinaten		x = 0,330					y = 0,349				

<sup>1)</sup> Dieser Wert dient ausschließlich zur Information des Antragstellers.

Im Auftrag

(M. Zedler)

Brüderstraße 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 10 01 50

Postfach 10 01 50 51401 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 2204 43-0 Telefax: +49 2204 43-1150

Internet: www.bast.de

Aufgrund der groben Struktur der Oberfläche ist die Ermittlung von Werten für die Griffigkeit mit dem SRT-Gerät nicht möglich.

## Anlage zum Schreiben der BASt V4z – If (EPM) vom 19. Februar 2020

## Ergebnisse zur BASt-Prüfnummer 2015 1DK 08.17

1. Antragsteller

Swarco Limburger Lackfabrik GmbH, Diez

2. Untersuchtes Markierungssystem

- Markierungsart:

Typ II - Agglomerat-Markierungssystem für dauer afte

Markierungen

- Systembezeichnung:

Reaktive Systeme - Kaltplastik - Agglomerate f.

Sanierung

- Applikationsverfahren:

unregelmäßige Agglomerate

2.1 Markierungsstoff

- Stoffhersteller:

Stoffart:

- Stoffbezeichnung:

Menge [kg/m²]:

- Rezeptansatz:

Swarco Limburger Lackfabrik GmbH kalthärtender Reaktiystoff (Kaltplastik)

Limboplast D480

1,6

100:1, (Härterpulver BPO)

2.2 Eingemischte Beistoffe

- Reflexkörperanteil [%]:

Bezeichnung:

Griffigkeitsmittelanteil [%];

- Bezeichnung:

25.0

Premixperlen

21,0

Griffigkeitsmittel

2.3 Nachgestreute Beistoffe

Reflexkörper

Menge [g/m²]

Hersteller:

Bezeichnung:

500

Swarco

**SWARCO SOLIDPLUS 10 P21 T18** 

Griffigkeitsmittel

ohne

3. Ermittelte Messwerte

- beantragte Verkehrsklasse:

P 7

- erreichte Verkehrsklasse:

**P7** (DIN EN 1436)

- ermittelte Trockenzeit [min]:

19

- Überdeckung im Neuzustand [%]:

71

		Anzahl der Radüberrollungen [Mio]									
Eigenschaften		0	0,01	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	
Verschleißfestigkeit [%]		100	100	100	97	96	96	95	95	95	
Griffigkeit [SRT-Einheiten]		**)								-	
Nachtsichtbarkeit	trocken	444 <sup>1)</sup>	519	537	541	481	466	490	469	470	
$R_{\rm L}$ [mcd·m <sup>-2</sup> ·lx <sup>-1</sup> ]	feucht, 2% Neigung	406 <sup>1)</sup>	264	234	186	143	144	113	119	116	
Tagessichtbarkeit Qd [mcd·m²·k⁻¹]		212 <sup>1)</sup>	215	220	217	204	201	204	200	202	
Normfarbwert-Koordinaten		x = 0,330					y = 0.349				

<sup>1)</sup> Dieser Wert dient ausschließlich der Information des Antragstellers.

Aufgrund der groben Struktur der Oberfläche ist die Ermittlung von Werten für die Griffigkeit mit dem SRT-Gerät nicht möglich.