

Bundesanstalt für Straßenwesen V4z - If (EPM)

Bundesanstalt für Straßenwesen • Postfach 10 01 50 • 51401 Bergisch Gladbach

Akkreditiertes Prüflabor für den Produktbereich 'Fahrbahnmarkierungen' Akkreditierungsnummer D-PL-15013-01-00

Zeugnis über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüfanlage der BASt (RPA) Prüfnummer: 2012 1DY 08.10

1. Antrag

Antragsteller:

Limburger Lackfabrik GmbH, Postfach 15 42, 65574 Diez

Antragssache:

Prüfung der Verschleißfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Markierungssystems unter den Prüfbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Dez. 2011). Die Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe

Januar 2009).

2. Prüfgegenstand

Typ II - Markierungssystem für dauerhafte Markierungen für Flugplätze 2.1

Systembezeichnung:

Reakt.-Systeme - Kaltspritzplastik

- Stoffbezeichnung:

Limboplast KSP 120 F für Flugplätze, weiß

- Stoffhersteller:

Limburger Lackfabrik GmbH

- Stoffart:

kalthärtender Reaktivstoff (Kaltspritzplastik)

Rezeptansatzverhältnis:

1:1 (2% Härterpulver Limburger Lackfabrik)

- Schichtdicke [µm]:

600

- Applikationsverfahren:

Spritztechnik

2.2 Nachgestreute Beistoffe

- Reflexkörpermenge, -hersteller, -bez.:

500 g/m², Swarco, SWARCO Flughafenperle Typ II T18 M25

Griffigkeitsmittel:

Minigrain als Gemisch im Verhältnis 3 : 1 in den Reflexkörpern

enthalten

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nicht messbar) in den Räumen der BASt durch den Prüfdienst der Deutschen Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Prüfung:

3.1 Erreicht wurden die Anforderungen für die Verkehrsklasse P 7. Für die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen gemäß DIN EN 1436 erreicht:

		Neuzustand	Gebrauchszustand			
-	Griffigkeit:	≥ S 1	S 1			
-	Nachtsichtbarkeit, trocken	: R5	R 5			
-	Nachtsichtbarkeit, feucht:	RW 6	RW 6			
-	Tagessichtbarkeit:	Q 5	Q 5			
_	Überrollbarkeit:	T 2				

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleißfestigkeit von 90 % Restfläche wurde erfüllt. Die Ergebnisse der physikalisch-chemischen Urmusterprüfung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig weitergegeben oder veröffentlicht werden. Die auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 14. Februar 2013, geändert am 18. Dezember 2020

(M. Zedler)

wissenschaftl. Ang.

Brüderstraße 53 51427 Bergisch Gladbach Postfach 10 01 50

51401 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 2204 43-0 Telefax: +49 2204 43-1150

Internet: www.bast.de

Anlage zum Schreiben der BASt V4z – If (EPM) vom 18. Dezember 2020

Ergebnisse zur BASt - Prüfnummer 2012 1DY 08.10

1. Antragsteller

Limburger Lackfabrik GmbH, Diez

2. Untersuchtes Markierungssystem

- Markierungsart:

Typ II - Markierungssystem für dauerhafte

Markierungen für Flugplätze

- Systembezeichnung:

- Applikationsverfahren:

Reakt.-Systeme - Kaltspritzplastik

Spritztechnik

1

2.1 Markierungsstoff

- Stoffhersteller:

- Stoffart:

- Stoffbezeichnung:

Nassfilmdicke [µm]:Rezeptansatz:

Limburger Lackfabrik GmbH

kalthärtender Reaktivstoff (Kaltspritzplastik)

Limboplast KSP 120 für Flugplätze, weiß

600/

1:1 (2% Härterpulver Limburger Lackfabrik)

2.2 Nachgestreute Beistoffe

Reflexkörper

- Menge [g/m²]

- Hersteller:

- Bezeichnung:

500

Swarco

SWARCO Flughafenperle Typ II T18 M25

in den Reflexkörpern als Gemisch im Verhältnis

Griffigkeitsmittel

- Art:

- Bezeichnung:

Minigrain

keine Angaben

3:1 enthalten

3. Ermittelte Messwerte

beantragte Verkehrsklasse:

P 7

erreichte Verkehrsklasse:

P 7

- ermittelte Trockenzeit [min]:

9

Eigenschaften			Anzahl der Radüberrollungen [Mio]								
			0,01	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	
Verschleißfestigkeit [%]			100	100	100	100	100	100	100	100	
Griffigkeit [SRT-Einheiten]		60	50	47	47	46	46	44	43	43	
Nachtsichtbarkeit	trocken	312 ¹⁾	566	605	610	643	639	609	660	660	
R_L [mcd · m ⁻² · lx ⁻¹]	feucht, 2% Neigung	2051)	249	225	207	213	198	212	181	178	
Tagessichtbarkeit Qd [mcd·m²·lx¹]			230	243	244	245	244	240	238	237	
Normfarbwert-Koordinaten			x = 0,325				y = 0,343				

¹⁾ Dieser Wert dient ausschließlich der Information des Antragstellers.