

SWARCOLUX

TECHNISCHE INFORMATION

Drop-on | Premix | Reflexglasperlen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere hochwertigen SWARCOLUX Glasperlen sind Gemische aus SWARCOFLEX und MEGALUX-BEADS. Dank verbesserter optischer Eigenschaften der Perlenoberfläche erreichen sie sehr hohe Retroreflexionswerte. Geeignet für Markierungssysteme mit erhöhter Anforderung an die Sichtbarkeit bei Nässe.

SIEBKURVE NACH EN 1423

	SWARCOLUX P21	SWARCOLUX 50 212 – 1000	SWARCOLUX 50 425 – 1400
1700			0 – 2
1400			0 – 10
1180	0 – 2	0 – 2	
1000		0 – 10	10 – 40
850	0 – 10	10 – 30	30 – 70
600	5 – 30		50 – 90
500		40 – 70	
425	30 – 70		95 – 100
300		70 – 90	
250	75 – 95		
212		95 – 100	
150	90 – 100		
106	95 – 100		

HAUPTANWENDUNGEN & BESCHICHTUNGEN

	T14	T15	T18	H	Reaktiv
Thermoplastik	✓			✓	
Lösemittelhaltige Farben	✓			✓	
Wasserverdünnbare Farben		✓		✓	
Kaltplastiken			✓	✓	✓

PRODUKTINFORMATIONEN

Brechungsindex	Klasse A nach EN 1423
Schüttgewicht	~ 1,6 g/cm ³
Gefahrenstoffe	As, Pb, Sb – Klasse 1 (< 200 ppm)
Verpackung	Papiersäcke á 25 kg netto oder Big Bags
Lagerung	Trocken und geschützt; 24 Monate im Originalgebinde lagerbar